

## はっ水性

### 〈はっ水性・吸水性試験(試験例)〉

単位(Vol %)

製品	項目	はっ水度	(吸水性)自然浮遊		(吸水性)強制浸漬	
			1時間後	24時間後	1時間後	24時間後
フジパーライト(普通品)		98.8	0.4	3.2	1.5	6.8
フジパーライト(高温用)		99.2	0.2	2.7	0.5	2.9

#### 【試験方法】

- はっ水度：JIS A 9510、6・9に準拠(60分間散水)
- 吸水率の自由浮遊：普通品は約9mm、高温用は約12mm沈みます。
- 吸水率の強制浸漬：自然浮遊から更に水面下25mmに強制的に沈ませる。

