

防食性

〈腐食促進成分及び腐食抑制成分(分析例)〉

単位 (ppm)

製品	項目	腐食促進成分	腐食抑制成分
		可溶性塩素、フッ化物イオン (Cl + F)	可溶性ケイ酸、ナトリウムイオン (Na + SiO ₃)
フジパーライト(普通品)		250	194,000
フジパーライト(高温用)		106	6,700

〈腐食性許容範囲の相関グラフ〉

