

熱膨張測定試験(試験例)(基準温度20℃)

単位(%)

| 製品 | 温度 | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 650 | 800 | 900 |
|--------------|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| フジパーライト(普通品) | | 0 | -0.15 | -0.403 | -0.500 | -0.574 | -1.114 | - | - |
| フジパーライト(高温用) | | 0 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.02 | -0.078 | -0.291 |

